



Краска латексная VioLan «Интерьерная зимняя» - представляет собой водно-дисперсионный акрилатный лакокрасочный материал, состоящий из суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров, с добавлением различных вспомогательных веществ. В состав краски используется антифриз, что позволяет перевозить и использовать краску до -15°C .

Краска предназначена для ремонтно-строительных работ при внутренней отделке помещений зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям, по грунтованной поверхности металла, по старым покрытиям.

Материалы наносят кистью, валиком, шпателем, воздушным краскопультом, поршневым компрессором.

Технические характеристики:

Цвет пленки белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами. После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной поверхностью.	
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 52 %
pH краски	не менее 7,0
Укрывистость высушенной пленки	не более 140 г/м ²
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при $(+20\pm 2)^{\circ}\text{C}$	не менее 24 ч
Морозостойкость краски, циклы, не менее	5
Условная светостойкость (Изменение коэффициента диф. отраж.)	не более 5 %
Степень перетира	не более 70 мкм
Время высыхания до степени 3 при $(+20\pm 2)^{\circ}\text{C}$	не менее 1 ч

Транспортирование и хранение:

1. Материалы транспортируют при температуре выше -15°C .
2. Материалы хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5°C .

Указания по применению:

1. Перед применением материал при необходимости размораживают при температуре $+20\pm 5^{\circ}\text{C}$, тщательно перемешивают и разбавляют водой до требуемой вязкости нанесения.

2. Материалы наносят на подготовленные по ГОСТ 8832, разд. 3, поверхности кистью, валиком, шпателем или пневматическим распылением.
3. Материалы наносят на поверхность в один или два слоя, до достижения требуемого эффекта.
4. Расход краски на два слоя: 200 - 300 г/м².
5. Рекомендуем использовать один слой Грунта VioLan «Универсальный».

Меры предосторожности:

1. Материалы пожаробезопасны.
2. Не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.
3. Для защиты кожи рук – использовать перчатки, изготовленные из полимерных материалов (резиновые, латексные, полиэтиленовые), которые одеваются поверх хлопчатобумажных, или комбинированные.
4. При шлифовке покрытия использовать противопылевой респиратор типа “Лепесток”.
5. Работать в проветриваемом помещении.
6. При хранении возможно расслоение, не влияющее на качество продукции, которое полностью устраняется тщательным перемешиванием.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Срок службы: не менее 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации.